



Wijzonol ECO Primer S

De solide grondlak voor de
timmerindustrie

- goede doordroging
- zeer goede vulling en dekking
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Primer S

De beste basis voor geveltimmerwerk

Voor de timmerfabrikant is Wijzonol ECO Primer S een uitkomst. Deze primer heeft alles wat u van een solide grondlak mag verwachten: een uitstekende vulling en dekking, een snelle droging en een oppervlak dat zich fijn laat schuren. En uiteraard: universeel overschilderbaar.

Met twee lagen en een totale laagdikte van 100 micrometer wordt uw timmerwerk op de bouw met open armen ontvangen. En daarmee hebt u als leverancier meteen een streepje voor want aannemers zien graag producten die tegen een stootje kunnen en niet te veeleisend zijn als het om het moment van afwerking gaat. Met Wijzonol ECO Primer S levert u timmerwerk van optimale kwaliteit.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer S	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	110 - 140 µm	
	Flash off (per laag)	temp	≥ 15°C
		RV	50 - 80%
		luchtsnelheid	nihil
		tijd	10 - 15 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	n.v.t.
		temp	≥ 15°C
		RV	< 75%
luchtsnelheid		> 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	n.v.t.	
	tijd	> 4 uur	
	40 - 50 µm		

Laag 2 - ECO Primer S	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	110 - 140 µm	
	Flash off (per laag)	temp	≥ 15°C
		RV	50 - 80%
		luchtsnelheid	nihil
		tijd	10 - 15 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	n.v.t.
		temp	≥ 15°C
		RV	< 75%
luchtsnelheid		> 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	n.v.t.	
	tijd	> 4 uur	
	40 - 50 µm		

Doordrogen	temp	≥ 15°C
	RV	< 75%
	tijd	> 48 uur
Totale droge laagdikte		80 - 100 µm