



Wijzonol ECO Topcoat A Gloss en Satin

Snel (door) drogende voor- en
aflak op basis van hoogwaardige
acrylaat technologie

- uitstekend buitenduurzaam
- snelle (door)droging
- toepasbaar conform BRL O801 en O817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- goede dekking
- optimale vloei
- universeel overschilderbaar



Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECOTopcoat A Gloss en Satin

Uitstekend buitenduurzame voor- en aflak voor
industriële toepassing in Concept II en III

Hoogwaardig geveltimmerwerk dat toepasbaar is binnen Concept II en III? Dat kan met Wijzonol ECO Topcoat A. In combinatie met Wijzonol ECO Primer A wordt er een afwerking verkregen met een lange levensduur.

De keuze voor een 100% acrylaatsysteem heeft alles te maken met de snelle (door)droging en uitstekende buitenduurzaamheid. Net als de Wijzonol ECO Primer A laat ook Wijzonol ECO Topcoat A zich goed verspuiten; de verf vloeit mooi en heeft een goede dekking en hoog laagdiktebereik. Stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor de timmerfabrikant, die efficiency combineert met een hoogwaardige kwaliteit van afwerking.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer A		Applicatie	sputen
	Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
	Natte laagdikte		150 µm
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
		stralingswarmte	nee
	Drogen (per laag)	temp	> 15°C
		RV	< 60%
		luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
		stralingswarmte	nee
		tijd	≥ 4 uur
	Droge laagdikte		60 µm
Laag 2 - ECO Topcoat A Gloss en Satin		Applicatie	sputen
	Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
	Natte laagdikte		150 µm
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
		stralingswarmte	geen
	Drogen (per laag)	temp	> 15°C
		RV	< 60%
		luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
		stralingswarmte	nee
		tijd	≥ 4 uur
	Droge laagdikte		60 µm
	Doordrogen	temp	> 15°C
		RV	< 60%
		tijd	≥ 40 uur
	Totale droge laagdikte		120 - 160 µm

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



certificaatnummer:
33200

V2.1 - 190626

Wijzonol

vakverf sinds 1916