



# Wijzonol ECO Transparant Glans en Zijdeglans

Transparante voor- en aflak  
voor de timmerindustrie

- snelle droging
- hoge elasticiteit
- toepasbaar conform BRL 0817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- goed glansbehoud
- universeel overschilderbaar

**Wijzonol**

**vakverf** sinds 1916

# Wijzonol ECO Transparant Glans en Zijdeglans

Hoogwaardig transparant voor- en aflakstelsel voor geveltimmerwerk volgens Concept II en III

Wijzonol ECO Transparant is een transparant verfsysteem op basis van innovatieve acrylaat core-shell technologie. Dat klinkt ingewikkeld, maar het blijkt in de praktijk vooral erg eenvoudig: dit product is toepasbaar in voor- en aflaksystemen. Of u nu levert volgens Concept II of III: de handelingen en logistiek zijn hetzelfde.

Wijzonol ECO Transparant heeft een hoge elasticiteit en een goed glansbehoud. De coating is leverbaar in een glans- en zijdeglansuitvoering en in beide gevallen is een gemiddelde levensduur van twee jaar makkelijk haalbaar. Wijzonol ECO Transparant is verkrijgbaar in 6 tinten, die zijn ondergebracht in een speciale 3400-serie.

Hiermee ziet de opdrachtgever en/of architect precies wat het effect van een kleur is in combinatie met verschillende houtsoorten: what you see is what you get!



## Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Transparant	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	175 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	≥ 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	nee
		temp	≥ 15°C
		RV	≤ 60%
luchtsnelheid		≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 4 uur	
	70 µm		

  

Laag 2 - ECO Transparant	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	175 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	≥ 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	nee
		temp	≥ 15°C
		RV	≤ 60%
luchtsnelheid		≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 16 uur	
	70 µm		

  

Doordrogen	temp	≥ 15°C
	RV	≤ 75%
	tijd	≥ 32 uur
Totale droge laagdikte		140 µm

### Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
T. 038 - 429 11 00, [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)



certificaatnummer:  
**33200**

VI.3 - 190704

# Wijzonol

**vakverf sinds 1916**