Ralston COLOUR & COATINGS

Scheda tecnica del prodotto

Ralston Aqua 3-in-1 Satin

ralstoncolour.com /picto

Vernice satinata opaca coprente, a rapida essiccazione e diluibile in acqua, a base di dispersione acrilica. Primer e vernice finale in 1.

- Regolazione dell'umidità
- Rapida essiccazione
- Grande elasticità
- Buona durata
- Buona lucentezza
- Più ecologica

PRODUCT

APPLICAZIONE	Come mano di fondo, strato intermedio e vernice finale (sistema a 1 prodotto), per interni ed esterni. Particolarmente adatto per strutture in legno (ruvido) che richiedono la regolazione dell'umidità.
POSIZIONE	Per esterni
CONFEZIONI	1 l, 2,5 l
COLORI	Tutti i colori tramite il sistema tintometrico Ralston AQ
GRADO DI LUCENTEZZA	Lucentezza satinata, circa 35 G.U. a 60 °
TERMINE DI MANUTENZIONE	Circa 6-8 anni
LEGANTE	Acrilato
PIGMENTO	Pigmenti di qualità
COMPONENTI FISSI	Circa 42% del volume
DENSITà A 20 °C	Circa 1,25 kg/dm3
VISCOSITà A 20°C	Circa 95 K.U.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	Tempo di essiccazione (20 °C / 65 % U.R.): asciutto fuori polvere dopo circa 0,5 - 1ora/ore; verniciabile dopo circa 4ora/ore. I tempi di essiccazione indicati sono valori medi e dipendono dalle condizioni climatiche, dallo spessore dello strato applicato e dal colore. Per i colori scuri, a basse temperature si applicano tempi di essiccazione più lunghi di quelli seguiti per il bianco e i colori scuri.
ELASTICITà	7 mm Erichsen

N:B: Le caratteristiche e i dati tecnici dipendono dal colore. I valori indicati sono valori medi.

Ralston Aqua 3-in-1 Satin

APPLICATION

APPLICAZIONE	Pennello, Rullo
DILUIZIONE	Prodotto pronto per l'uso, eventualmente max 5% di acqua.
PULIZIA DELL'ATTREZZATURA/APPARECCHIATURA	Acqua.
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE / U.R.	Min. 10 °C - max. 25 °C di temperatura ambientale e della superficie, umidità relativa max. 85 %. La temperatura della superficie min. 3°C al di sopra del punto di rugiada.
CAPACITà RIEMPITIVA	12 m2/l
SPESSORE DELLO STRATO	35 micrometri di spessore dello strato asciutto (= circa 83 micrometri di spessore dello strato umido)

In caso di lavorazione a basse temperature, controllare periodicamente il punto di rugiada. In caso di superfici in legno e metalliche, questo può influire fortemente sulla possibilità di verniciare e, dopo la verniciatura, sull'essiccazione e sulla lucentezza.

ENVIRONMENT AND CERTIFICATION

AVVERTENZE DI SICUREZZA	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
VALORE LIMITE UE COV	Valore limite UE per questo prodotto A/d: 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l COV
BREEAM	Il prodotto può essere applicato in conformità con le disposizioni della norma ambientale BREEAM International New Construction. In conformità con i requisiti dell'AEM 9, la prova richiesta è la fase di completamento: da C 1.1 a 1.8, necessaria per sostenere la responsabilità: 1. La percentuale COV (componenti organici volatili) calcolata in base alla ricetta 2. Il prodotto suddiviso nelle categorie di cui alla Direttiva europea 2004/42/EC Decopaint – Allegato 2: Norma sulle emissioni per vernici, smalti e lacche, fase 2. 3. Valore limite UE per questo prodotto A/d: 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l COV Seguiamo la procedura armonizzata qui sopra menzionata su consiglio del Dutch Green Building Council.
ETICHETTA EMISSIONI BELGA	Il prodotto è conforme ai valori limiti e ad altre disposizioni del Decreto Reale dell'8 maggio 2014, fino alla definizione dei livelli soglia delle emissioni nell'ambiente interno di prodotti edili per determinati usi, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga del 18 agosto 2014.
ETICHETTA FRANCESE EMISSIONI	

Ralston Aqua 3-in-1 Satin

STORAGE AND USE PERIOD

STOCCAGGIO	Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo. Durante lo stoccaggio non si deve verificare una diminuzione della qualità del prodotto.
TERMINE MASSIMO D'USO	12 mesi (in confezione chiusa) Dopo l'apertura della scatola, l'effetto dei "conservanti" nella vernice può essere ridotto. In casi eccezionali, questo può dare libero sfogo a batteri e muffe dall'esterno, che potrebbero rovinare il prodotto.

Ralston Aqua 3-in-1 Satin

SYSTEM COMPOSITION - ADVICES

Superficie in legno nuova, esterna, non trattata
- pulire/sgrassare e sabbiare
- dare una mano di fondo con Ralston Aqua 3-in-1 Satin
- pre-verniciare con Ralston Aqua 3-in-1 Satin
- verniciare con Ralston Aqua 3-in-1 Satin

Superficie in legno esistente, esterna, trattata
- eliminare gli strati di vernice vecchi
- pulire/sgrassare e sabbiare/opacizzare accuratamente
- dare una mano di fondo dove necessario con Ralston Aqua 3-in-1 Satin
- pre-verniciare dove necessario o su tutta la superficie con Ralston Aqua 3-in-1 Satin
- verniciare con Ralston Aqua 3-in-1 Satin

Informazioni sui sistemi generali
Questi sistemi generali di trattamento forniscono solamente delle indicazioni. La superficie da trattare e i criteri di rifinitura determinano la scelta del sistema.

Adesione fra gli strati di vernice
Per una buona adesione degli strati di vernice, occorre sempre sabbiare/opacizzare gli strati (con l'eccezione di pitture murali).

Riparazioni e compatibilità con la vernice
Le riparazioni di supporti, vernici, pitture, giunture/giunzioni di collegamento e sistemi di smaltatura devono essere eseguite con i prodotti appropriati secondo le istruzioni del produttore. Per la riparazione del legno, preferiamo i prodotti per la riparazione del legno a base di resina epossidica o poliuretano e per la sigillatura delle fuge al Soudal Glaskit TS. Soudal Acryrub CF2 può essere utilizzato per sigillare giunti e cuciture nella verniciatura di pareti interne. Prima dell'inizio dei lavori di pittura, valutare la reciproca tolleranza dei prodotti da applicare.

Pretrattamento, superfici in legno
Prima dell'applicazione del sistema di verniciatura, rimuovere lo sporco e le eventuali parti stagionate e/o degradate dal legno e dai pannelli a base legno, al fine di ottenere un supporto pulito e sano. Arrotondando gli spigoli vivi si ottiene una maggiore protezione del supporto. Il legno può contenere fino al 18% di umidità durante il trattamento.

I dati del prodotto sono aggiornati al momento della stampa di questa scheda. Le informazioni su questo prodotto verranno aggiornate periodicamente e potranno essere sempre modificate senza preavviso. Ralston Color & Coatings B.V. non sarà responsabile per danni derivanti da difetti nell'accuratezza e completezza delle informazioni ottenute in questo modo, ad eccezione di dolo o negligenza grave.

Ralston Colour & Coatings B.V. part of Royal Van Wijhe | Russenweg 14 | P.O. Box 205 | 8000 AE Zwolle The Netherlands
www.ralstoncolour.com | info@ralstoncolour.com | T: +31(0)38 - 429 11 00 | F: +31(0)38 - 421 04 14
All our deliveries, offers, contracts, documentation, advices etc. are according to the Uniform Sales and Delivery terms for Paint and Printing Ink (VVVF), filed with the Clerk of the Court's Office of the Amsterdam County Court.